

ООО ПО «МЕРКУРИЙ»

420059, Россия, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом 24Б, офис 25, тел. (843)225-03-15
Произведено по заказу ООО «Краски Оптом» г. Чебоксары ул. Калинина 109, стр 1, офис 305

Паспорт

Краска АК-511 белая, ГОСТ Р 52575-2006

Масса нетто: 3000 кг

Фасовка: 25 кг, 30 кг

Номер партии: 21

Дата изготовления: 06.2018 г.

Наименование показателя	Норма	Установлено анализом
1. Внешний вид покрытия	Однородное, матовое, без посторонних включений.	Соответствует
2. Цвет покрытия	Белый, оттенок не нормируется.	Соответствует
3. Коэффициент яркости высушенной пленки краски	70-79	78
4. Плотность краски, г/см ³	1,4-1,6	1,5
5. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C, с	40-119	111
6. Степень перетира, мкм	50-100	87
7. Массовая доля нелетучих веществ, %	70-79	77,8
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C и толщине "мокрого" слоя 300±30 мкм, мин., не более	30	30
9. Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C, ч, не менее	48	48
10. Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°C, ч, не менее	48	48
11. Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	48	48
12. Стойкость высохшего покрытия к статическому воздействию 10%-ного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2)°C, ч, не менее	48	48
13. Адгезия, баллы, не более	3	3
14. Срок хранения, месяцы, не менее	6	6

Заключение: Краска АК-511 соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006.

Технолог

Сперанский А.Б.

ЗАКАЗЧИК ООО «Краски Оптом»

